

**دراسة تأثير اضافة العامل المنشط للسطح دوداكيل بنزين سلفونايت الامونيوم التواميه على مقاومه الانضغاط لخلطة إسمنتية معالجه بالماء.**

حليم كاظم حسين\*

فاطمه حميد مالك

داود سالم عبد\*\*

فاطمه حميد مالك

حميد عبد الرزاق حمادي \*

مثنى عبد الحسن عبود

\*جامعة البصرة- مركز أبحاث البوليمر- قسم علوم المواد.

\*\*جامعة البصره - كلية التربية - قسم الكيمياء.

.\*\*\*جامعة البصره - كلية الهندسه - قسم الهندسه المدنيه.

### الخلاصة

تم في هذه الدراسة اضافة العامل المنشط للسطح (Dodecyl Benzene Ammonium Sulphonate) وبنسب وزنية مختلفة تراوحت من (١%-٨%) إلى خلطة الاسمنت العراقي (المنتج من معمل ام قصر) لغرض تحسين خواصه . تم معالجة العينات الجديدة باستخدام طريقه (المعالجة بالماء Water curing) حيث كانت جميع العينات المحضره لهذا الغرض تحتوي على نسبة ثابتة (١/٣) (اسمنت /رمل) بعد اجراء الفحوصات المختبريه عليها لقياس مقاومه الانضغاط كالله الى نسبة المضاف او لا وداله الى زمن المعالجه بالماء المقطر ومن خلال النتائج التجريبية المستحصل عليها تبين ان العامل المنشط للسطح يعلم على نقصان مقاومه الانضغاط مع زياده زمن المعالجه بالماء المقطر حيث يكون النقصان في مقاومه الانضغاط خطيا عند زمن معالجه ٢١ يوم مع زيادة نسبة المضاف في حين يقل هذا الاثر مع نقصان زمن المعالجه عند ٣ و ٧ يوم . تغير مقاومه الانضغاط النسبية خطيا مع نسبة المضاف عند ٣ يوم من المعالجه وبينت النتائج المستحصله ايضا الى زيادة ملحوظة في مرونة الاسمنت المستخدم في هذا البحث والمضاف اليها دوداكيل بنزين سلفونايت الامونيوم وان هنالك نسبة وزنية حرجة مضافة الى الخلطة الإسمنتية تعتمد هذه النسبة على نوع الاسمنت المستخدم وظروف المعالجه بالماء وهذا الامر يمكن من استخدام هذا الاسمنت في الكثير من التطبيقات الصناعيه والنفطيه والتي تتطلب قابليه تشغيل عاليه وخصوصا مع نقصان كميه الماء الداخله في خلطة الاسمنت .

المقدمة

ووعامل الرغوة والأصباغ ومستحضرات التجميل والأدوية وغيرها من الاستخدامات الاقتصادية في المجالات النفعية مثل كواسر الأستحلاب (De-Emulsifiers)<sup>(١)</sup> حيث تكون المنتجات من تركيب جزيئي ذي نوعين من المجاميع اصطلافية أحدهما محب للماء (Hydrophilic) والآخر محب للدهون (Lipophilic) أو (Hydrophobic) ويكون عادةً الجزء المحب للماء ذو تركيب قطبي مثل حامض كربوكسيلي أو سلفونات أو كحولات، أما الجزء الكاره للماء (المحب للدهون) يتألف من سلسلة هيدروكاربونية اليفافية طويلة أو حلقية أو متفرعة أو هيدروكاربونية اليفافية<sup>(١)</sup>.

في العقدين الأخيرين تم تكريس الجهود من قبل العلماء والمخترعين في مجال المنتجات السطحية على اعتماد عامل الشكل الهندسي للجزئية والتحويل في طبيعة التركيب وأنبع عن تكوين نوع جديد من المنتجات التوائمية (Gemini Surfactant)<sup>(١٢)</sup> أو ما يُعرف بجزيئية المشتهر المضاعف وما لها من تأثير على صفات المنتجات السطحية بالمقارنة مع المنتج التقليدي ومنها تركيز المذيلة الحرجة (CMC) (Critical Micel Concentration) والتذويبية (Solubility) والتوصيلية (Conductivity) وغيرها من الصفات<sup>(١٣)</sup>.

ويتم اختيار نسب هذه المواد في الخليط الخرسانية حسب نوع العمل المطلوب والمواد المتوفرة ومع خلط هذه المواد مع بعضها يتم الحصول على الخرسانة التي تبدأ بالتصلب التدرجى مع الوقت حتى تصبح صلبة وقوية وتتفاوت قوتها حسب المكونات الأساسية وكذلك الرج والمعالجه<sup>(١٤)</sup> كما بينت الدراسات الحديثة أن لمقولات الشد السطحي تأثير كبير وواسع على خواص الخليط الاسمنتية الكيميائية والفيزيائية من خلال تحديد سلوكيه المضافات داخل الشبيكه الاسمنتية او الخرسانه وتحديد كميه الماء الانسب لهذه الخليط عند طريق احاطه الشحنات الكهربائيه للسلسل الهيدروكاربونييه لمقولات الشد السطحي للشحنات الكهربائيه الموجوده على حبيبات الاسمنت مولده قوه تجادب بين هذه الشحنات ولهذا السبب تفضل المقللات الايونيه لكنها ذات فعاليه اكبر في هذا المجال<sup>(١٥-١٦)</sup> وفي ذات الوقت تعمل هذه المقللات على تكوين فقاعات هواء رقيقه جدا اثناء عمله الصب حيث تعمل هذه الفقاعات الهوائيه على ايجاد فراغات داخل الشبيكه الاسمنتية تكفي لتجميع جزيئات الماء الزائد وبذلك تقل الحاجه الى كميه الماء اللازم للوصول الى التصلب النهائي للخلط الاسمنت<sup>(١٧)</sup> حيث ان ازدياد نسبة الماء يقلل من الخواص المرغوبه للخلط

يعد الاسمنت من أكثر المواد شيوعا واستخداما في مجال البناء سواء على مستوى عمليات البناء وباستخدام القوالب الإسمنتية الجاهزة ويكون الاسمنت من ثلاث مكونات اساسيه الا وهي كربونات الكالسيوم الموجودة في الحجر الكلسي والسيلاكا الموجوده في الرمل والطين والالومينا ( اوكسيد الالمنيوم ) وهناك عده انواع من الاسمنت تأخذ اسمها من طبيعته استعمالها ولكن تبقى مكوناتها الاساسيه واحدة وان اختفت نسبها من نوع الى اخر ومن اهم هذه الانواع الاسمنت البورتلاندي العادي والاسمنت البورتلاندي السريع التصلب والاسمنت البورتلاندي المنخفض الحراره والاسمنت المقاوم للاملاح والكريات والاسمنت الالوميني وغيرها<sup>(١-٣)</sup> وبعود سبب اتساع رقعة مجال استخدامه المباشر إلى الأسباب التالية<sup>(٤-٦)</sup> وهي الكفاءة الريحية lower cost وقابلية الانضغاط العالية والصلادة stiffness وقابلية بالشكل mouldability وقابلية تحمل عالية durability مما جعله مفضلا على غيره من المواد الداخلة في الإنشاءات ومع ذلك فإن الاسمنت يفتقر إلى عدة عوامل ناتجة من أسباب مختلفة والتي قلل من استخدامه وعلى سبيل المثال<sup>(٧-٩)</sup> الهاشة قلة اجهاد الشد tensile قوة الصدمة و الكثافة العالية ولغرض التخلص من هذه المعوقات أو تقليلها فإن العديد من الدول والمجاميع البحثية اتجهت إلى تطوير الاسمنت أو الخرسانة بمضافات سواء كانت عضوية أو غير عضوية<sup>(٨-٩)</sup> بالإضافة على طبيعة الاستخدام أو لغرض تقليل الكفاءة ونتيجة للطلب المتزايد على مادة الاسمنت في السنوات الأخيرة والذي بدورة مرتبطة بالتوسيع العمراني وديمومة المصادر البناءية . والإضافات عباره عن مواد او تراكيب من عده مواد تضاف للخلط الاسمنت او الخرساني اثناء الخلط لتحسين خاصيه او اكثر لهذه المضافات اغراض عده منها تحسين قابليه التشغيل للخرسانه الطريه وتعجيل التصلب للحصول على مقاومه عاليه في وقت قصير وابطاء عملية التصلب ( الشك ) في الاجواء الحراره او عند الفرق لمسافات بعيده او لغرض تقليل الحراره المتولدة داخل الشبيكه الاسمنتية ومنع صدا الحديد او تحسين مقاومه التاكل وتنقیل التقلص الحالى اثناء التصلب<sup>(٩-١٠)</sup> وتعتبر العوامل المنشطة للسطح (Surfactant) احد انواع هذه المضافات والتي تعد من أقدم المواد الكيميائية والمعروفة لدى المصريين والبابليين والمصنعة عادةً من الشحوم الحيوانية او الزيوت النباتية والتي تدخل في تطبيقات صناعية عديدة منها المنظفات والمشتقات

حرارة  $150^{\circ}\text{C}$  ولمدة ثلاثة ساعات بعدها حصلنا على سائل كثيف ذي لون أحمر غامق وذي قابلية ذوبان عالية بالماء، بعدها أضيف محلول هيدروكسيد الأمونيوم لتكون الملح المقابل له وهو (Dodecyl Benzene Ammonium Sulphonate) ومن ثم تم التشخيص حيث قيس طيف الأشعة تحت الحمراء للمواد المنشطة للسطح بهيئة رقاقة سائلة تنشر فوق أقراص من كلوريد الصوديوم. يوضح الجدول (٤) موقع الأمتصاص لهذه الحزم (١٩، ٢٠) والتي تتميز بوجود بعض المجاميع الفعالة التي تشير إلى طبيعة تركيبها اعتماداً على طريقة التحضير المبنية في الفقرة.

تم خلط المزيج (اسمنت+رمل +مضاد+ماء) باستخدام خلاط ميكانيكاً لغرض الحصول على مزيج متجانس خالي من الفقاعات ودرجة عالية من التجانس. يلي ذلك استخدام المزيج في الحصول على مكعبات ذات طول ضلع 50mm يستخدم في قياس الخواص الميكانيكية وحسب المخطط أدناه:

Filler + cement +sand +water +mixing for 5 minutes= surfactant modified Iraqi cement

حيث كان نسبة الماء المستخدم في البحث هي 0.65 من وزن الاسمنت المستخدم، يلي ذلك صب المزيج الناتج في مكعبات ذات طول ضلع 50mm حيث تم ترك العينات المحضرة في الماء المقطر طوال فترة المعالجة water curing حيث تبدأ عملية المعالجة بعد رفع النماذج المحضره من قوالب الصب من خلال غمرها في حوض من الماء المقطر مع مراعاه ان يكون مستوى الماء المقطر أعلى بحوالى عشره سنتيمترات مع مراعاه بقاء مستوى الماء ثابت تقريبا طوال فترة المعالجه (3,7,21) وبعد مرور فترة المعالجه ترفع النماذج من حوض المعالجه وتحس بقطعة قماش وترسل الى القياس مباشره مع وجوب القياس في ذات الوقت وتم اعتماد البيانات التي حصلنا عليها من معدل القراءة لثلاث قياسات والتي اجريت بعمر 3 , 7 , 21 أيام من المعالجة بالماء المقطر لكل عينة.

حضر نوع واحد من العينات باستخدام قوالب الصب المحضره على شكل مكعب حديدي وبطول ضلع 50mm وهذه المكعبات خاصة بقياس مقاومة الانضغاط (compressive strength) وبين الشكل (١) أشكال القوالب المستخدمة في عملية التحضير وتمت جميع القياسات باستخدام جهاز universal compressive testing machine والمصنوع من قبل

الاسمنتي او الخرساني (١٥) في عام ٢٠٠٣ استخدمت مقللات الشد لابونيه صوديوم دوديسفيات لتحسين خواص خلطه خرسانيه وبينت الدراسه ان تحديد المحتوى الهوائي داخل الشبيكه الاسمنتيه يعتمد كلياً على تركيز هذه المقللات وان هنالك تسبه حرجه لكل نوع من مقللات الشد السطحي (١٩-١٨) وبينت دراسات اخرى استخدام مقللات الشد السطحي المعقدة تعمل على تحسين مقاومه الخلطه الاسمنتيه او الخرسانيه تجاه المياه او الصقيع (٢٠).

### الجانب العملي

الاسمنت المستخدم في هذه الدراسة هو الاسمنت العراقي البورتلاندي الاعتيادي والمنتج من قبل معمل UM\_QASIR CEMENT FACTORY حيث تم استخدامه في البحث بعد معالجته بمرشح MICROMETER 600 ويوضح الجدول (١) الخواص الفيزيائية للاسمنت المستخدم والتي تم اختيارها طبقاً للمواصفة B.S.4450: PART 3:1978 حيث تم اجراء جميع هذه التحليلات الكيميائية للاسمنت المستخدم بالاستعانه بمختبر الكيمياء الانشائية قسم الهندسة الكيميائية /كلية الهندسة جامعة البصرة طبقاً للمواصفات التالية: B.S.4450 و يوضح الجدول (٢) الخواص الكيميائية للاسمنت المستخدم.

الرمل (Fine aggregate sand) إن المصدر للرمل المستخدم في هذا البحث كانت مقالع منطقة الزبير في محافظة البصرة وتم اعتماد حجم حبات رمل 600 MICROMETER بعد ترشيحه بمرشح حجم 600 MICROMETER حيث بين الجدول (٣) الخواص العامة لهذا الرمل. تم في هذا البحث تحضير العوامل المنشطة للسطح Dodecyl Benzene (Dodecyl Benzene Sulphonate) بوساطه أستخد دورق كروي ثلاثي الفتحات ومحرك ميكانيكي ومكفت وحمام زيتى وقمع فصل وربطت الأدوات السابقة الذكر وذلك لتحضير مادة Alkyl Benzene Sulphonic Acid ذات قابلية الذوبان العالية في الماء من خلال دراسة ثلاثة متغيرات أساسية مماثلة بـ(النسبة المولية للمواد المتفاعله، درجة الحرارة وزمن التفاعل) وبعد التوصل الى الظروف الملائمه، حظرت المادة Alkyl Benzene Sulphonic Acid من تفاعل Fuming Sulphonic Acid (40g) (10g) وذلك من خلال أضافة حامض الكبريتيك الداخن تدريجياً من قمع الفصل الى دورق التفاعل مع تحريك المزيج بمحرك ميكانيكي وباستخدام حمام زيتى بدرجة

الهواء لمدة ٣ و ٧ و ٢١ حيث استخدم الجهاز المذكور أولاً لإجراء هذه القياسات مع ضرورة كون السطح العلوي للنموذج غير ملامسة لصفيحة plate جهاز القياس ويؤخذ أعلى حمل مسلط على العينة ومنها يتم حساب قابلية الانضغاط.

#### النتائج والمناقشة:-

يبين الشكل (٣) التغير الحاصل في قابلية الانضغاط للسمنت المضاف إليه العوامل المنشطة للسطح مع تغير نسبة (وزن المضاف/ وزن الاسمنت) حيث يمكننا الاستنتاج أن قابلية الانضغاط تكون معتمدة بشكل كبير وملحوظ على عاملين اساسيين لا وهما نسبة المضاف من العامل المنشط للسطح حيث الانخفاض والتغير في قيم الانضغاطية المستحصلة في هذا البحث والعامل الثاني التغير في سلوكه مقاومه الانضغاط مع تغير زمن لجيمع المعالجه حيث نلاحظ ان هنالك سلوكين الاول هو سلوك تناقصي في مقاومه الانضغاط النماذج الاسمنتية المقاسه وهذا بدوره يدل على العمل العكسي الذي يقوم به العامل المنشط للسطح وهو سلوك ان دل على شيء فهو زياده مرone الخلطه الاسمنتية المستخدمه في ها البحث وهو سلوك يعزى الى الى نقصان معدل النضوح الي يسببه العامل المنشط للسطح ومن ثم محافظه الشبيكه الاسمنتية على المحتوى المائي وان نقصان عمليه النضوح يعمل على تقليل الفتوافات الشعرية الواسله بين داخل الشبيكه الاسمنتية والسطح هه القوافات تنتج بسبب عمليات التبخر للماء الزائد داخل الشبيكه الاسمنتية وكما هو ملاحظ لكل نسب الاضافات وعند فترات المعالجه ثلاثة وسبعين وحادي وعشرون يوما من المعالجه بالماء المقطر في فتره معالجه ثلاثة وسبعين يوما تصل نسبة الانخفاض في مقاومه الانضغاط الى ما يقارب ٣٠% من القيمه الاصليه للحاله النقية اما عند زمن معالجه احدى وعشرين يوما يزداد هذا الانخفاض بشكل كبير وملحوظ الى الحد الذي يصل فيه الانخفاض الى ما يقارب ٦٨% وعند نسبة مضاد مساويه الى ٨% وهذا بدوره يقودنا الى نسبة المضاف التي تراوحت بين (٦١%-٨%) هي اعلى من الحد المسموح به اي اعلى من التركيز الحراري للعامل المنشط للسطح للخلطه الاسمنتية المستخدمه في هذا البحث

والسلوك الثاني الملاحظ في قيم مقاومه الانضغاط المستحصله في هذا البحث هو زياده مقاومه الانضغاط مع زياده نسبة المضاف من العوامل المنشطة للسطح لكل ٣ و ٧ يوم من المعالجه بالماء المقطر وبعكسه السلوك عند ٢١ يوم من نفس المعالجه هذا السلوك يعود الى زياده نسبة الماء ( عند ٢١ يوم من المعالجه بالماء المقطر ) هذه الزياده التي تفوق النسبة المائيه

ومن MARUTO TESTING MACHINE CO النوع 744N.K ويوضح الشكل (٢) صورة الجهاز المستخدم .



شكل (١) شكل القوالب الخاصه بقياسات مقاومة الانضغاط



شكل (٢) جهاز القياس

تم اجراء قياس مقاومة الانضغاط Compressive Strength على نماذج مكعبات B.S.1881:Part 116:1983 الشكل حاويه على نسبة (١ رمل: ٣ اسمنت) حيث تم خلط هذه النسبة باستخدام نسبة ماء ٥٦٪ من وزن الاسمنت المستخدم للمكعب الواحد حيث تمت عملية الخلط كما اشرنا سابقا وسبقت عملية صب القوالب طلاء السطح الداخلي للقوالب بطبقة رقيقة من زيت المحركات وبالتالي صب المزيج في القالب المكعب وعلى دفعتين ويجب معالجة كل طبقة باستخدام قضيب من الفولاذ وبمعدل ٣٥ ضربة وبعد اتمام عملية الصب يتم إزالة الفاصل من الخلطة الاسمنتية ويسوى سطح المكعب وبعد مرور ٢٤ ساعة يتم فتح القوالب المكعبه ومن ثم اجراء عملية المعالجه للمكعبات وكما مر ذكره سابقا حيث تركنا نماذج المعالجه الجافة في

ويعزى هذا التغير الى زياده المحتوى من الهواء المحصور والذي له دور كبير في تناقص مقاومه الانضغاط ولكن له دورا ايجابيا اكبر في زياده قابلية التشغيل للخلطه الاسمنتية المحضره كما ان سلوك الذي يتبعه تغير هذه المقاومه ذو منفعه كبيره خصوصا للشركات التي تستخدم الاسمنت البورتلاندي خصوصا في مجالات النفط وحفر الابار من خلال معرفه تغير مقاومه الانضغاط مع فتره المعالجه ونسبة المضاف

### الاستنتاج:- Conclusion

من خلال النتائج المستحصله في هذا البحث يمكننا الاستنتاج ان لزياده نسبة العوامل المنشطة للسطح مقاومه الانضغاط وان لزمن المعالجه بالماء اثروسلبي مرتبط بنسبيه المضاف كما هو الحال عند ٢١ يوم من المعالجه حيث النقصان الكبير في الخواص الميكانيكية للخلطه الاسمنتية وتتغير هذه الخواص خطيا مع نسبة المضاف وان افضل ازمان المعالجه هي سبعة ايام وان تغير مقاومه الانضغاط للنماذج المحضره مع زمن المعالجه يكاد يكون اغلب الاحيان خطيا وان عمل للعوامل المنشطة للسطح هو عمل ملدنات للشبيكه الاسمنتية في حين تتنقل صفات الشبيكه الاسمنتية الى حالة الوهن مع زياده نسبة المضاف دلاله على ان كميء العوامل المنشطة للسطح هي اعلى من التركيز الحرج لهذه المضافات ضمن الشبيكه الاسمنتية وان الخلطه الاسمنتية المحضره هات مرونه جيده مما يجعله و فائدته اقتصاديه جيده ضمن النطاقات العمليه التي تتطلب اسمنت مرن.

**الجدول (١) الخواص الفيزيائية للاسمنت المستخدم**

Property	Actual	Standard
Soundness (Le chatelier expansion test)	≤ 5mm	≤ 10mm
Fineness [Residue on B.S. sieve No. 170 (90 µm)]	71%	≤ 10%
Setting time I-Initial	180 (min)	≥ 60 min
II-Final	250 (min)	≤ 600 min

الاسمنتية حيث ان كثره الماء تعمل على اضعاف الخرسانه وتسبب الانفصال وقله الادامه والاهتماء وقله التمسك والضعف والتقرش والانكمash والتشقق وغيرها مما يعرف بأمراض الاسمنت.

يوضح الشكل (٤) العلاقة بين نسبة المضاف وقابلية الانضغاط النسبية والتي تمثل النسبة بين قابلية الانضغاط للسمنت المضاف اليه العامل المنشطة للسطح وقابلية الانضغاط للسمنت العادي (بدون أي إضافات) ونلاحظ من هذا الشكل ان الانخفاض في قيمة مقاومه الانضغاط يكاد يكون خطيا عند زمن معالجه ٢١ يوم دلاله على التاثير العكسي السريع لكل من زياده نسبة المضاف وثانيا زياده زمن المعالجه بالماء المقطر في حين نلاحظ ان هناك سلوكا اخر عند زمن معالجه ٧ يوم فاننا نحصل على حالة من التوازن بين التاثير العكسي لاضافه العوامل المنشطة للسطح من جهة على مقاومه الانضغاط وبين تاثير زياده مقاومه الانضغاط مع زياده زمن المعالجه الى ٧ يوم كما هو ملاحظ عند نبيه مضاد ٤% والتي تنتقل بعدها مقاومه الانضغاط الى الزياده ولكنها مع ذلك تبقى ادنى من قيمه الحاله النقيه في حين نلاحظ وعند فتره معالجه ٣ يوم ما يقارب الثبوتيه في قيمة مقاومه الانضغاط المستحصله

وهذا يعني الانتقال بين ثلاث مراحل ضمن فترات المعالجه من الانخفاض الخطي الشديد عند ٢١ يوم من المعالجه الى الانخفاض ثم الزياده عند ٧ يوم من المعالجه انتقالا الى ما يقارب الثبوتيه عند ٣ يوم.

يوضح الشكل (٥) تغير مقاومه الانضغاط للنماذج المحضره مع زياره زمن المعالجه والماء ونسبة وزبيه ثابتة (نسبة مضاد / نسبة اسمنت) حيث نلاحظ من هذا الشكل ان السلوك العام لكافه النماذج الاسمنتية المحضره هو التناقص الواضح في مقاومه الانضغاط النسبيه مع زياده زمن المعالجه وكلافه النسب وتشذ عن هذه الحاله نسبة مضاد من العوامل المنشطة للسطه عند ٤% حيث تبدا بالتناقص عند ٧ يوم من المعالجه بالماء المقطر ثم تتصاعد بشكل ملحوظ عند زمن معالجه ٢١ يوم وهذا السلوك يعزى الى انتظام المحتوى المائي داخل الشبيكه الاسمنتية ومن ثم تقليل التجمعات الاسمنتية داخل الشبيكه في حين انا نلاحظ انه عند نسبة ١% من المضاف فان اعلى قيمه مقاومه انضغاط نحصل عليها بعد ٢١ يوم من المعالجه المائي في حين تقل الفتره الزمنيه للوصول لاعلى قيمه عند فتره معالجه ٧ يوم ونفس الحاله عند نسبة مضاد ٨% ولكن القيم المستحصله تبقى اقل من قيم مقاومه الانضغاط حيث نلاحظ تناقصا كبيرا في هذه المقاومه عند نسبة ٦% ولتصل ادنى قيمه لها عند نسبة ٨%

## الجدول (٢) الخواص الكيميائية للاسمنت المستخدم.


Oxide	Percentage	Standard
Silica, $\text{SiO}_2$	22.3	
Alumina, $\text{Al}_2\text{O}_3$	5.6	
Ferrie Oxide, $\text{Fe}_2\text{O}_3$	3.3	
Lime, $\text{CaO}$	60.1	
Magnesia, $\text{MgO}$	3.3	< 4
Sulfur Trioxide, $\text{SO}_3$	1.6	< 3
Alkalies	0.8	
Loss on Ignition	1.4	< 1.5
Insoluble residue	0.8	< 1.5
Total	99.2	

## الجدول (٣) الخواص العامة لهذا الرمل


Property	Sand
Specific gravity	
a-Bulk	
I-Oven dry	2.62
II-S.S.D	2.65
b-Apparent	2.75
Water absorption (%) (24 h)	1.32
Unit Weight ( $\text{Kg/m}^3$ )	
a-Loose	1662
b-Tamped	1751

## الجدول (٤) موقع الأمتصاص لحزن الأشعة تحت الحمراء للمواد المنشطة للسطح.


نوع التذبذب	تذبذب المجموعة	العدد الموجي (cm <sup>-1</sup> )
التذبذب الأنساعي لمجموعة (C—H)	— NH	3200-3033
التذبذب الأنساعي لمجاميع (C—H)	C—H	2960-2890
التذبذب الأنساعي لمجموعة (C=H)		1580-1600
التذبذب الأنساعي لمجموعة الأisonيوم	+NH <sub>4</sub>	1409
التذبذب الأنhanاني لمجموعة NH	NH	1064
التذبذب الأنساعي غير المتاثر لمجموعة SO <sub>3</sub>	S—O	1250-1220
التذبذب الأنساعي غير المتاثر لمجموعة SO <sub>3</sub>	S—O	1075
التذبذب الأنhanاني لمجموعة C—H في المواقع بارا		834
التذبذب الأنhanاني لمجاميع السلسلة الاليفاتية.	—CH <sub>2</sub>	720



شكل (٣) تغير مقاومه الانضغاط مع نسبة المضاف



شكل (٤) تغير مقاومه الانضغاط النسبيه مع نسبة المضاف الوزنيه



شكل (٥) تغير مقاومه الانضغاط مع زمن المعالجه بالماء المقطر

- 9- A.A. Letif " An experimental Study of the properties of polymer modified concrete using epoxy resin", M.Sc. thesis civil engineering university of Basrah.
- 10- I.M. kamal, F.M. Falih, and A. Ahmed , (2002), Iraqi J. polymer , 6, (1):25-34.
- 11- D.S. Shaw, (1970),"Introduction to Colloid and Surface Chemistry",Butter Worth, London, 2<sup>nd</sup> Ed,pp;206.
- 12- F.M Menger, (1991), C.A. Littau, (1993),J.Am.Chem.Soc., (113): 1451-452.
- 13- M.J. Rosen, KHEMTECH, (23): 30-33.
- 14- Augest ,(2003), "Polymer – modified concrete "ACI 548.3R-03 ".
- 15- AnneBeeldens,(2003),structural concrete . 4(3)
- 16- G.M.Tarnarutskii and G.N.Shubert ,( 1971) Gidrotekhnicheskoe Stroitelstvo, (7):15-19.
- 17- M.F. de Souzaa, P.S. Batistaa, I. Regiania, J.B.L.Liboriob, D.P.F. de Souzac , ( 2000), Materials Research, 3,( 2): 25-30.
- 18- Santanu parla and Pak K Yuet,(2006) ,Environ.rev., PP;14.
- 19- D.Hummel,(1968), "Identification and Analysis of Surface Activity Agents", London, PP;5.
- 20- V.M. Parikh, (1973), "Absorption Spectroscopy of Organic Molecules", London, PP;103.

## References:

- المصادر:-**
- 1- M.L.Gambhir,(1986),“Concrete Technology”, Tata Mc Graw-Hill Company. Limited, New Delhi .
  - 2- R.C. de vekey, (1978), “The properties of polymer modified cement pastes”. Proceeding of first International congress on polymer in concrete (polymer concrete),.97-124.
  - 3- D.W. flower (1983),(Polymer in Concrete) , Hand book of structural concrete Mc. Graw – Hill , New York , , pp. 8-10.
  - 4- J. A. Manson , (1976) “ modification of concrete with polymer” , material science engineering , P;25.
  - 5- ACI Committee 548, (1986), “ Guide for the use of polymers in concrete” , ( ACI 548. IR-86) , ACI. : 83, (5) .
  - 6- Y. Ohama and S. kan, (1982),“ Effect of specimen size on strength and drying shrinkage of polymer modified concrete” , The Int. J. of cement composites and light weight concrete, 4,(4):229- 232.
  - 7- A.M. Neville, (1973), “ properties of concrete” , pitman puplishing Ltd., U.K..
  - 8- B.S. 1881, (1983), “ Method of testing concrete “ parts 116, 117, 118, and 121, Br. St. Ins.

**The Effect of adding (Dodecyl Benzene Ammonium Sulphonate) on the Compressive Strength Properties of the Cement.**

**Hameed A. hamadi\***      **Dawood S. Abed\*\***

**Haleem K. Hussain\*\*\***

**Muthanna A.A. ABbud**      **Fatemia H. Malic**

**\*University of Basrah, Polymer Research Center, Department of Material science**

**\*\* University of Basrah ,College of Education ,Chemistry Department**

**\*\*\* University of Basrah ,College of Engineering ,Civil Engineering Department**

### **Abstract**

We studied the effect of adding (Dodecyl Benzene Ammonium Sulphonate) as a function of different ratio( 1% - 8%) where these additives added to the matrix of Iraqi cement (Om Quasar factory for cement) .All the prepared samples were in form of cubic with aside ( 50 mm ) long and evaluated as a function of dipping time in distilled water . All the prepared samples had a proportion of (1/3 cement to sand ). The obtained results showed that the (Dodecyl Benzene Ammonium Sulphonate) tends to decrease the compressive strength of the modified cement mixture with increasing curing time with distilled water where the amount of decrease linearly when curing time is 21 days but less decrease in compressive strength obtained when curing time is 3 and 7 days while the relative compressive strength decrease linearly also as a function of adding ratio when curing time is 3 days. Also surfactant (Dodecyl Benzene Ammonium Sulphonate) acting as plasticizer on cement matrix leading to flexible cement. Finally the obtained results showed that there is a critical ratio of (Dodecyl Benzene Ammonium Sulphonate) depending on the kind of used cement and curing conditions enabling us to use this modified cement in many application specially in industrial and oil for the high workability of this cement and the less water needs.